




















1411M0244 - Parquet 3plis Label Magenta Living- chêne vernis mat BLANC 3-frites - 1080x185x13/3.6 mm - 1.998m²/cart.- 47.952m²/pal - 8kg/m²

Caractéristiques du produit	
Formats	1080 x 185 x 13 mm
Couche d'usure	ca. 3,6 mm
Unité	Paquet: 1,998 m ²
	Palette: 47,952 m ²
Garantie	25 ans (usage privé) 10 ans (usage commercial)
Notes	*1 longueur d'about par paquet autorisée. - entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve
Caractéristiques	
    	
   	

*ne s'applique pas pour les produits fumés

Tolérances (exigences EN 13489)	
Écart longitudinal admissible ($\pm 0,1$ %)	$\pm 0,05$ %
Écart transversal admissible ($\pm 0,2$ mm)	$\pm 0,1$ mm
Équerrage de l'élément ($\leq 0,2$ %)	$\leq 0,05$ %
Courbure longitudinale de l'élément ($\leq 0,1$ %)	$\leq 0,05$ %
Courbure transversale en largeur ($\leq 0,2$ %)	$\leq 0,08$ %
Affleurement superficiel ($\leq 0,2$ mm)	$\leq 0,18$ mm
Humidité du bois au moment de la première livraison (5-9%)	6 – 8 %

Classification des caractéristiques du produit			
		Norme	Résultat
	Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	Couche protectrice courante recommandée
	Effet d'un pied de meuble	EN 424	aucune modification visible
	Résistance thermique Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur.	EN ISO 10456	0,087 m ² *K/W
	Formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	$\leq 0,05$ ppm
	Bruit d'impact	ISO 717-2	18 dB (en Akustik-Protect 100)
	Traitement		Code CED (Catalogue européen des déchets) 20 01 38

Classification des caractéristiques de la surface				
		Norme	Résultat	
			Vernis	Huile naturelle plus
	Résistance au glissement	EN 13893	$\mu \geq 0,47$	$\mu \geq 0,49$
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV humide)	99 (USRV)
			51 SRT (SRV sec)	
	Comportement au feu avec pose flottante	EN 13501-1	D _n s1	
	Comportement au feu avec encollage total	EN 13501-1	D _n s1	
	Résistance aux tâches	EN 13442:2023 Procédure B	degré 5	degré 5
	Adhérence / essai de quadrillage	ISO 2409	0	n.n.
	Effet antidérapant plan incliné	EN 16165, Annexe B	R 9	R 10

Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d'exportation du pdf, mentionné à titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)



1411M0244 - Parquet 3plis Label Magenta Living- chêne vernis mat BLANC 3-frises - 1080x185x13/3,6 mm - 1.998m²/cart.- 47.952m²/pal - 8kg/m²

Classe libre conformément à la norme EN 13489								
Gamme:	Parquet à frises							
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la lamelle							
Essence:	Érable sycamore	Hêtre			Chêne			
Désignation botanique/code (EN 1556)	Acer pseudoplatanus L. / APCS	Fagus sylvatica L. / FASY			Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			
Abréviation/classe (interne)	ER-L-BAH	ER-L-BU			ER-L-EI			
	Version 3 2012	Version 7 2019			Version 13 2019			
Classe:	Natur	Natur	Living	Select	Natur	Living	Living astig	
Aubier sain	-			non admissible		admissible jusqu'à 75% de la lamelle / 50% par couche de finition même légèrement décoloré	admissible (aussi légères décolorations)	
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu'à 10 mm		admissible: jusqu'à 20 mm	non admissible			admissible: jusqu'à 30 mm	
Nœuds occasionnels	non admissible						admissible: jusqu'à 20 mm	
Nœuds (picot)	admissible			non admissible	admissible: jusqu'à 6 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: Pattes de chat	
Masticages	admissible			non admissible		admissible		
Petites fissures, microfissures	non admissible							
Inclusions de sucre	admissible: poche de couleur jusqu'à 80 mm		admissible: poche de couleur	-				
Inclusions minérales	-							
Inclusions d'écorce	non admissible			non admissible		admissible		
Fissures	non admissible							
Inclinaison des fibres	admissible			admissible jusqu'à 100%	-		admissible	
Noyau sain	admissible							
Rayons médullaires	admissible							
Nuances de couleur	admissible: toutes les teintes / légères décolorations	admissible: toutes les teintes / légères infiltrations	admissible: toutes les teintes / légères décolorations	admissible: légère nuance de couleur	admissible: toutes les teintes / légères décolorations			
Trainées blanches	-			non admissible		admissible		
Marques de lattes d'empilage	non admissible							
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible					admissible: trous de vers	non admissible	
Parties non visibles								
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol.								
Remarque								
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.								

Classe libre conformément à la norme EN 13489								
Gamme:	Parquet à frises							
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la lamelle							
Essence:	Frêne européen			Noyer				
Désignation botanique/code (EN 1556)	Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia / FXEX			Juglans nigra L. / JNGG				
Abréviation/classe (interne)	ER-L-ES			ER-L-SWN				
	Version 11 2022			Version 5 2015				
Classe:	Living			Natur		Living		
Aubier sain	-			admissible				
Nœuds (adhérents)	-			admissible: jusqu'à 30 mm		non admissible		
Nœuds occasionnels	-			admissible: jusqu'à 5 mm		admissible: jusqu'à 10 mm		
Nœuds (picot)	admissible: jusqu'à 5 mm			admissible				
Masticages	admissible							
Petites fissures, microfissures	non admissible			admissible				
Inclusions de sucre	admissible			-		admissible		
Inclusions minérales	-							
Inclusions d'écorce	non admissible			non admissible		admissible		
Fissures	non admissible							
Inclinaison des fibres	admissible: aucun critère			admissible				
Noyau sain	admissible: noyau noir à 75% d'une lamelle / Lamelles à noyau brun jusqu'à 70 % par couche d'usure			-				
Rayons médullaires	admissible			-				
Nuances de couleur	admissible: toutes les teintes / décolorations			admissible: toutes les teintes				
Trainées blanches	non admissible			-				
Marques de lattes d'empilage	non admissible							
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible							
Parties non visibles								
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol.								
Remarque								
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.								

Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d'exportation du pdf, mentionné à titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)

1411M0244 - Parquet 3plis Label Magenta Living- chêne vernis mat BLANC 3-frises - 1080x185x13/3.6 mm - 1.998m²/cart.- 47952m²/pal - 8kg/m²

Classe libre conformément à la norme EN 13489							
Gamme:		Lame large					
Caractéristiques selon EN 1310		Face supérieure de la couche d'usure					
Essence:		Chêne			Frêne europ.		Lärche
Désignation botanique/code (EN 1556)		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia / FXEX		Larix decidua Mill. / LADC
Abréviation/classe (interne)		EI-GÜ-LHD Version 4 2022			ER-LH-ES Version 3 2021		ER-LH-LÄR Version 2 2017
Classe:	Select	Natur	Living	Living Plus	Rustikal	Living	Rustikal
Aubier sain	non admissible		admissible	non admissible			admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 50 mm		admissible: jusqu'à 80 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 50 mm
Nœuds occasionnels	non admissible		admissible: jusqu'à 25 mm		admissible: jusqu'à 60 mm	admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 25 mm
Nœuds (picot)	admissible		admissible: pattes de chat			admissible	
Masticages	admissible						
Petites fissures, microfissures	non admissible		admissible			non admissible	admissible
Inclusions de sucre / minérales	-						
Inclusions d'écorce	non admissible				admissible		admissible: poches de résine
Fissures	admissible: dans les branches				admissible		admissible: dans les branches
Inclinaison des fibres	aucun critère						
Noyau sain	non admissible				admissible		admissible : noyau noir à 70% d'une lame / jusqu'à 30 % des lames
Rayons médullaires	admissible						
Nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur				admissible: toutes les teintes		admissible: jaunâtre à brune jusqu'à brun rougeâtre différences de couleur
Trainées blanches	non admissible		admissible			-	
Marques de lattes d'empilage	non admissible						
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible						
Parties non visibles							
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol.							
Remarque							
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.							

Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d'exportation du pdf, mentionné à titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)