

1411H0009

Parquet 3plis Harmonie 3020 - chêne 1 frise monol.mini-CHF- 2200x185x13 - 3.663m²/cart. - 117.216m²/pal. - 8kg/m²

Caractéristiques du produit	
Formats	2200 x 185 x 13 mm
Couche d'usure	ca. 3,6 mm
Unité	Paquet: 9 lames / 3,663 m ² / 29,304 kg
	Palette: 32 cartons / 117,216 m ² / 937,728 kg
Garantie selon la stipulation du fabricant	
	25 ans (usage privé)
Notes	- entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve

Caractéristiques

EN 14342:2013

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C

floor score

CERTIFIED BY
SCS Global Services

BLUE ANGEL
THE GERMAN ECO LABEL

www.blauer-engel.de/uz176

eco INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 1016 - 12656 - 002

Quality Production Controlled Functionality

www.tuv.com
ID 0000057615

PEFC
PEFC04-31-0507

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15904

REAL WOOD

*ne s'applique pas pour les produits fumés

Tolérances (exigences EN 13489)	
Écart longitudinal admissible (± 0,1 %)	± 0,05 %
Écart transversal admissible (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Équerrage de l'élément (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Courbure longitudinale de l'élément (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Courbure transversale en largeur (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Affleurement superficiel (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Humidité du bois au moment de la première livraison (5-9%)	6 - 8 %

Classification des caractéristiques du produit			
		Norme	Résultat
	Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	Couche protectrice courante recommandée
	Effet d'un pied de meuble	EN 424	aucune modification visible
	Résistance thermique Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur.	EN ISO 10456	0,087 m ² *K/W
	Formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Bruit d'impact	ISO 717-2	18 dB (en Akustik-Protect 100)
	Traitement		Code CED (Catalogue européen des déchets) 20 01 38

Classification des caractéristiques de la surface				
		Norme	Résultat	
			Vernis	Huile naturelle plus
	Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,49
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV humide)	99 (USRV)
			51 SRT (SRV sec)	
	Comportement au feu avec pose flottante	EN 13501-1	D _n s1	
	Comportement au feu avec encollage total	EN 13501-1	D _n s1	
	Résistance aux tâches	EN 13442	degré 5	degré 5 à l'exception d'ammoniaque (degré 2)
	Adhérence / essai de quadrillage	ISO 2409	0	n.n.
	Effet antidérapant plan incliné	DIN 51130	R 9	R 10

MAGENTA Home Design SA

www.magenta-sa.ch
+ 41 848 308 308



Lausanne • Showroom & Administration

Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)

Genève • Showroom

Chemin du Château-Bloch 11
1219 Le Lignon (GE)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,
1023 Crissier (VD)

1411H0009Parquet 3plis Harmonie 3020 - chêne 1 frise monol.mini-chf- 2200x185x13 - 3.663m²/cart. - 117.216m²/pal. - 8kg/m²

Aubier sain	non admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu'à 30 mm
Nœuds occasionnels	admissible: jusqu'à 25 mm
Nœuds (picot)	admissible
Masticages	admissible
Petites fissures, microfissures	non admissible
Inclusions de sucre / minérales	-
Inclusions d'écorce	non admissible
Fissures	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche
Inclinaison des fibres	aucun critère
Noyau sain	non admissible: trace de coeur
Rayons médullaires	admissible
Nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur
Trainées blanches	admissible
Marques de lattes d'empilage	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible

Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol.

Remarque :

Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.