









1217M0059

Grès cérame teinté dans la masse

Mélodie Innsbruck - Noir

600x600x9,5 - ret - R10 B - V3 - 1.08m² - 21.02 kg/ m²

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE	NORMA NORM	VALORE RICHIESTO REQUIRED STANDARD	
 ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE (METODO PEI) RESISTENCE TO SURFACE ABRASION (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	5
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME CORRESPONDING
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	R10 (RETT.) A+B
	DIN 51097 (A+B+C)		R11 (RETT.) A+B+C
 COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42

Document et photos non-contractuels. Tarif selon la date d'exportation du pdf, mentionné à titre indicatif. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100)