












1218M1571

Grès cérame Mélodie Genève teinté dans la masse - Gris - 300x300x7.6 - nat - R10 A - 1.26m<sup>2</sup> - 17.50 kg/ m<sup>2</sup>



	NORMA STANDARDS NORME NORM	RISULTATO PROVA* TEST RESULTS* RESULTATS DES ESSAIS* ERGEBNISSE*	NORMA ASTM ASTM STANDARDS	RISULTATO PROVA TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS ERGEBNISSE
 Classificazione prodotto Product classification Classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	Gruppo B1a UGL completamente greificato Group B1a UGL fully vitrified Group B1a UGL grès cérame fin Gruppe B1a UGL Feinsteinzeug		
 Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional and surface quality Caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Tolleranze minime nella 1 <sup>a</sup> scelta Very low tolerance Des tolérances minimales en 1 <sup>er</sup> choix Entspricht Normen		
 Assorbimento di acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%	ASTM C-373 Impervious ≤ 0,5%	< 0,1%
 Resistenza alla flessione Flexural strength Résistance à la flexion Biegezug-Festigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 45 N/mm <sup>2</sup>	ASTM C-648 Breaking strength ≥ 250 lbs	425 lbs 625 lbs
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme Alle normen	Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher	ASTM C-1026 No sample must show alterations to surface	Resistant
 Resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) Resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	Nessuna alterazione No damage Non attaquées Nicht angegriffen	ASTM C-650 Alterations to surface	
 Resistenza usura e abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm <sup>3</sup>	ASTM C-501 ≥ 100	311
 Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 <sup>-6</sup>		
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckentfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert		
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Résistance au glissement Trittsicherheit	DIN 51130  D.M. N° 236 del 14.06.89 Metodo B.C.R.  BS7976-2:2002 BSEN13036-4:2011	<b>R10</b> Naturale Matt Naturelle Matt <b>R11 A+B</b> Secura  Valore μ > 0,40  PTV > 36****	ASTM C-1028 NO ANSI Standard	≥ 0,6 in matt surface ≥ 0,7 in matt and bocciardato surfaces
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to sunlight exposure Résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird Keinerlei Farbänderung	DIN 51094	Nessuna variazione No change of colours Couleurs inchangées		

\* Valore indicativo Approx value Donnée approximative Ungefähre Werte

\*\*\*\* Prova su superficie asciutta Test on a dry surface Essai sur surface sèche Test auf trockener Oberfläche

◆ Si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: Please see the official UPEC product list:

Veillez consulter la liste officielle produits UPEC : Site de officielle UPEC-Produktliste auf der Website: [webapp.cstb.fr/upec-ceramique/](http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/)

infos & tarif en vigueur :

Photos non contractuelles. Tarifs mentionnés à titre indicatif selon la date d'exportation du document. Seules les offres établies par nos conseillers de vente font foi. Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CO art. 100). Nos conditions générales de ventes et la tarification de notre service de livraison sont disponibles sur notre site internet : <http://magenta-sa.ch/cgv.html> <http://www.magenta-sa.ch/logistique.html>.

© 4 mars 2022 10:45

